

## DEUREX® EO 47 P

### TECHNISCHE INFORMATION

<b>Chemischer Charakter:</b>	Oxidiertes HDPE Wachs		
<b>Produktionsprozess:</b>	Nass Oxidation		
<b>Anwendungen:</b>	<u>Herstellung wässriger Emulsionen und Dispersionen für den Einsatz in</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Textilindustrie (Verbessert Vernähbarkeit und Schneiden von Textilien, verlängert Maschinenleben)</li> <li>- Pflegemittelindustrie, Polituren</li> <li>- Lacke und Farben (z.B. Überdrucklacke)</li> <li>- Leder- &amp; Papierindustrie</li> <li>- Papierindustrie</li> </ul>		
<b>Besonderheit:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sehr weißes Pulver, transparente Schmelze</li> <li>- Feinere Partikelgröße im Vergleich zum DEUREX® EO 47 K</li> <li>- Zur Herstellung von „sehr feinen und transparenten Emulsionen“</li> <li>- Aufgrund der höheren Säurezahl leichter zu emulgieren als DEUREX® EO 46 P</li> </ul>		
<b>Eigenschaften:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbessert die Oberflächeneigenschaften inklusive Kratzfestigkeit durch das Absenken des Reibungskoeffizienten</li> <li>- Hohe Dichte und hoher Tropfpunkt</li> <li>- Hervorragende Abriebfestigkeit</li> <li>- Hohe Blockfestigkeit und UV-Stabilität</li> <li>- Verbessert die Verarbeitungszeit und die Haftung auf dem Untergrund</li> <li>- Verbessert die Gleitfähigkeit</li> </ul>		
<b>Technische Daten:</b>	Farbe:	Off-white	
	Lieferform:	<b>DEUREX EO 47 P</b> = Pulver	
		Typical value	Methode
	Tropfpunkt:	132 °C      135 °C	LV 12 (DGF M-III 3)
	Säurezahl*:	34 mgKOH/g    36 mgKOH/g	DIN EN ISO 2114
	Penetration:	0,5 mm*10 <sup>-1</sup>	LV 4 (DIN 51579)
	Viskosität (140 °C):	1.000 mPas	LV 2 (DIN EN ISO3104)
	Dichte (23 °C):	0,97 g/cm <sup>3</sup> 0,99 g/cm <sup>3</sup>	LV 3 (DIN EN ISO 1183)
	* Bestandteil im Prüfzeugnis		
<b>Zulassungen:</b>	EU: Verordnung (EU) 10/2011 USA: FDA CFR §§ 175.105, 176.180, 176.200, 176.210, 177.2800 <i>(Zulassungen unter Beachtung der Limitierungen und der Migrationswerte in der Endanwendung)</i>		
<b>Alternative Produkte:</b>	<b>DEUREX® EO 45 P</b> – Oxidiertes HDPE Wachs, Säurezahl 25 <b>DEUREX® EO 46 P</b> – Oxidiertes HDPE Wachs, Säurezahl 30		
<b>Alternative Lieferform:</b>	<b>DEUREX® EO 47 K</b> – Oxidiertes HDPE Wachs, Säurezahl 35 <b>DEUREX® EO 4501 W</b> – HDPE Emulsion, 98% < 1 µm		

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.  
 ® - Registriertes Warenzeichen von DEUREX