DEUREX® F 6312 O

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter:	Ölige Dispersion, basierend auf dem beschichtetem Wachs DEUREX® F 63		
Besonderheiten:	Ausgezeichnete Abrieb- und Kratzfestigkeit		
Anwendungen:	<u>Ölige Druckfarben</u> - Offsetdruckfarben (Bogenoffset, Rollenoffset, Heatset, Coldset) <u>Holzschutz auf Ölbasis</u> <u>Gleitmittel auf Ölbasis</u>		
Eigenschaften:	- Exzellente Abrieb- und Kratzfestigkeit - Sehr gute Gleitfähigkeit (niedriger COF) und Anti-Blocking - Erhöhte Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit - Verbesserte Transparenz und gute Überdruckbarkeit		
Lösemittel:	Lackleinöl (Kann mit jedem anderen Öl hergestellt werden)		
Technische Daten:	Farbe:	Weiß opak	
	Lieferform:	Flüssig	
	Gebindegröße:	Fass 190 kg	
		Minimum	Maximum
	Tropfpunkt (Wachs):	110 °C	120 °C
			Methode
			LV 12 DGF M-III 3
	Schmelzpunkt (PTFE):	320 °C	340 °C
			LV 5 ASTM D4591
	Partikelgröße:	98 % < 12 µm	
	Typische Partikelgröße:	50 % ~ 6 µm	
			LV 09 DIN EN ISO 1524
	Feststoffgehalt*:	49 %	51 %
			LV 6 DIN EN ISO 787-2
	* Bestandteil im Prüfzeugnis		
Verarbeitungshinweis:	- Vor Gebrauch gut aufrühren - Nach dem ersten Öffnen zügig verbrauchen		
Lagerung, Haltbarkeit:	- Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +28 °C lagern - Das Produkt darf nicht gefrieren - 6 Monate im geschlossenen Originalgebilde haltbar		
Alternative Lieferform:	DEUREX® F 6314 M – Mikronisiertes Pulver, 98 % < 14 µm DEUREX® F 6408 W – Wässrige Dispersion, 98% < 8 µm		
Alternative Produkte:	BIOMER® – Biologisch abbaubare Wachse		

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.
© - Registriertes Warenzeichen von DEUREX