DEUREX® EO 4601 W

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter:	Wässrige Emulsion auf Basis des oxidierten HDPE DEUREX® EO 46								
Anwendungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Wässrige Lacke & Farben - Wässrige Gleit- und Trennmittel - Ausrüstungshilfsmittel für Textilien, Papier und Leder - Pflegemittel - Heißschmelzkleber 								
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Blockfestigkeit und Hydrophobierung - Erhöhung von Oberflächenglanz und Oberflächenglätte - Erhöhung der Gleitfähigkeit, Kratzfestigkeit und Scheuerschutz - Senkung des Reibungskoeffizienten, Antiblocking - Rieselhilfe für Thermoplaste und Schmelzklebstoffe - Anti-Caking Additiv für Thermoplaste - Hohe Härte 								
Verarbeitungshinweis:	<ul style="list-style-type: none"> - Vor Gebrauch gut aufrühren - Nach dem ersten Öffnen zügig verbrauchen 								
Lagerung, Haltbarkeit:	<ul style="list-style-type: none"> - Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +28 °C lagern - Das Produkt darf nicht gefrieren - Mindestens sechs Monate im geschlossenen Originalgebilde haltbar 								
Technische Daten:	<table> <tr> <td>Farbe:</td> <td>Transparent</td> </tr> <tr> <td>Lieferform:</td> <td>Flüssig</td> </tr> <tr> <td>Lösemittel:</td> <td>Demineralisiertes Wasser</td> </tr> <tr> <td>Gebindegröße:</td> <td>IBC 1.000 kg, Fass 200 kg, Kanister 10 kg</td> </tr> </table>	Farbe:	Transparent	Lieferform:	Flüssig	Lösemittel:	Demineralisiertes Wasser	Gebindegröße:	IBC 1.000 kg, Fass 200 kg, Kanister 10 kg
Farbe:	Transparent								
Lieferform:	Flüssig								
Lösemittel:	Demineralisiertes Wasser								
Gebindegröße:	IBC 1.000 kg, Fass 200 kg, Kanister 10 kg								

	Minimum	Maximum	
Tropfpunkt (Feststoff):	132 °C	135 °C	LV 12 (DGF M-III 3)
Partikelgröße:		98 % < 1 µm	LV 15
Feststoffgehalt*:	34 %	36 %	
Emulgatorsystem:	Nichtionisch		
pH-Wert*:	8,5	9,5	

* Bestandteil im Prüfzeugnis

Alternative Lieferform:	DEUREX® EO 46 K – Feines Granulat DEUREX® EO 46 P – Pulver
--------------------------------	---