

DEUREX[®] TO 19 G

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter:	Hydrophiles ölfreies Hartparaffin																																															
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> - Neutral in der Formulierungen, hydrophiler Charakter - Frei von Komponenten auf Fettsäurebasis - Hohe Flexibilität - APEO frei, PTFE frei und VOC frei 																																															
Anwendungen:	<p><u>Formgebungsverfahren, Technische Kabelmischungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauptsächlich EPDM - Sulfure- und Peroxidvulkanisation, Schwamm-mischungen <p><u>Kunststoffindustrie, z. B. Compounds</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Extrusion und Spritzgießen <p><u>Gummiindustrie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ozonschutzwachs - Nicht ausblühend <p><u>Herstellung wässriger Emulsionen und Dispersionen für den Einsatz in</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Textilindustrie (Vernähbarkeit, Schnitt, Prozesshilfsmittel) - Pflegemittel ((Hydrophobierung, Glanz, Härte) - Papierindustrie (Hydrophobierung, Reißfestigkeit, Stabilität) - Polituren (Oberflächenoptimierung) - Leder (Oberflächenoptimierung, Hydrophobierung) - Korrosionsschutzmittel 																																															
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> - UV- und Temperaturstabil - Leichte Verbindungen, die die Dispersion des mineralischen Füllstoffs verbessern - Verbessert die Reologie und Oberflächenschmierung im Extruder - Verbessert die Fließeigenschaften der Form 																																															
Technische Daten:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Farbe:</td> <td style="width: 40%;">Weiß</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>Lieferformen:</td> <td>DEUREX[®] TO 19 G</td> <td>= Granulat</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Minimum</td> <td>Maximum</td> </tr> <tr> <td>Tropfpunkt*:</td> <td>90 °C</td> <td>98 °C</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Methode</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>LV 12 (DGF M-III 3)</td> </tr> <tr> <td>Säurezahl*:</td> <td>20 mgKOH/g</td> <td>25 mgKOH/g</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DIN EN ISO 2114</td> </tr> <tr> <td>Aschegehalt:</td> <td></td> <td>0,08 g / 100 g</td> </tr> <tr> <td>Viskosität (140 °C)*:</td> <td></td> <td>20 mPas</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>LV 2 (DIN EN ISO3104)</td> </tr> <tr> <td>Penetration (25 °C)*:</td> <td></td> <td>40,0 mm*10⁻¹</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>LV 4 (DIN 51579)</td> </tr> <tr> <td>Dichte (23 °C):</td> <td>0,85 g/cm³</td> <td>0,90 g/cm³</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>LV 3 (DIN EN ISO 1183)</td> </tr> </table> <p>* Bestandteil im Prüfzeugnis</p>			Farbe:	Weiß		Lieferformen:	DEUREX[®] TO 19 G	= Granulat		Minimum	Maximum	Tropfpunkt*:	90 °C	98 °C			Methode			LV 12 (DGF M-III 3)	Säurezahl*:	20 mgKOH/g	25 mgKOH/g			DIN EN ISO 2114	Aschegehalt:		0,08 g / 100 g	Viskosität (140 °C)*:		20 mPas			LV 2 (DIN EN ISO3104)	Penetration (25 °C)*:		40,0 mm*10 ⁻¹			LV 4 (DIN 51579)	Dichte (23 °C):	0,85 g/cm ³	0,90 g/cm ³			LV 3 (DIN EN ISO 1183)
Farbe:	Weiß																																															
Lieferformen:	DEUREX[®] TO 19 G	= Granulat																																														
	Minimum	Maximum																																														
Tropfpunkt*:	90 °C	98 °C																																														
		Methode																																														
		LV 12 (DGF M-III 3)																																														
Säurezahl*:	20 mgKOH/g	25 mgKOH/g																																														
		DIN EN ISO 2114																																														
Aschegehalt:		0,08 g / 100 g																																														
Viskosität (140 °C)*:		20 mPas																																														
		LV 2 (DIN EN ISO3104)																																														
Penetration (25 °C)*:		40,0 mm*10 ⁻¹																																														
		LV 4 (DIN 51579)																																														
Dichte (23 °C):	0,85 g/cm ³	0,90 g/cm ³																																														
		LV 3 (DIN EN ISO 1183)																																														
Alternative Produkte:	DEUREX[®] TO Serie - oxidierte Fischer-Tropsch Wachse mit unterschiedlicher Säurezahl, Erstarrungspunkt und Penetration																																															

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.
© - Registriertes Warenzeichen von DEUREX