

DEUREX® F 6412 O

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Ölige Dispersion auf Basis des PTFE beschichteten Wachses **DEUREX® F 64**

Anwendungen: Ölige Druckfarben

Eigenschaften:

- Exzellente Abriebfestigkeit und Kratzfestigkeit
- Erhöhte Chemikalien-, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit
- Verbesserung der Gleitfähigkeit
- Verbesserte Transparenz und gute Überdruckbarkeit
- Gutes Anti-Blocking

Feststoff: Polyolefinwachs beschichtet mit mikronisiertem PTFE

Lösemittel: Lackleinöl**

Technische Daten:

Farbe:	Weiß opak
Lieferform:	Flüssig
Gebindegröße:	Fass 190 kg, Hobbock 25 kg

	Minimum	Maximum	Methode
Tropfpunkt (Wachs)*:	110 °C	120 °C	LV 12 DGF M-III 3
Schmelzpunkt (PTFE):	320 °C	340 °C	ASTM D4591
Partikelgröße*:		98 % < 12 µm	LV 09
Typische Partikelgröße:		50 % ~ 6 µm	
Feststoffgehalt*:	34 %	36 %	LV 6

* Bestandteil im Prüfzeugnis

** Dispersion ist mit jedem anderen Öl möglich

Verarbeitungshinweis:

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Nach dem ersten Öffnen zügig verbrauchen

Lagerung, Haltbarkeit:

- Bei Temperaturen zwischen +5 °C und +28 °C lagern
- Das Produkt darf nicht gefrieren
- Mindestens sechs Monate im geschlossenen Originalgebinde haltbar

Alternative Lieferform:

DEUREX® F 64 A – Feinstpulver, 98 % < 150 µm
DEUREX® F 6408 W – Wässrige Dispersion
DEUREX® F 6414 M – Mikronisiertes Pulver, 98 % < 14 µm

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.
 ® - Registriertes Warenzeichen von DEUREX