DEUREX® F 6310 M

TECHNISCHE INFORMATION

Chemischer Charakter: Mikronisiertes Polyolefinwachs, teilweise beschichtet mit mikronisiertem PTFE

Besonderheiten:

- Extrem fein mit einer durchschnittlichen Korngröße von 5 µm und 98% < 11 µm
- Wachsoberfläche, beschichtet mit der stöchiometrisch berechneten Menge an PTFE
- Produkt migriert an die Oberfläche wässriger und lösemittelhaltiger Systeme

Anwendung:

Lacke und Farben

- Pulverlacke, Can Coatings, Möbel- und Parkettlacke
- Auto-, Industrie-, Maler-, Baulacke

Druckfarben

- Speziell für Bogenoffsetfarben, sowie Flexo- und Tiefdruckfarben

Eigenschaften:

- Sehr gute Scheuer- und Kratzfestigkeit

Technische Daten:

Farbe: Weiß
Lieferformen: **DEUREX® F 6310 M** = Mikronisiertes Pulver

	Minimum	Maximum	Methode
Partikelgröße*:		98% < 11 µm	ISO 13320
Typische Partikelgröße:		50 % ~ 5 µm	
Tropfpunkt(Wachs)*:	110 °C	120 °C	ASTM D 3954
Dichte (23 °C) (Wachs):	0,94 g/cm ³	0,95 g/cm ³	ISO 1183
Schmelzpunkt(PTFE)*:	316 °C	326 °C	ASTM D 4591
Dichte (23 °C) (PTFE):	2,10 g/cm ³	2,30 g/cm ³	ISO 1183

*Bestandteil im Prüfzeugnis

Zulassungen: Zulassungen Lebensmittelkontakt

Alternative Produkte: Siehe <https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-F-6310-M/>