

## DEUREX P 38 A

### TECHNISCHE INFORMATION

**Chemischer Charakter:** Modifiziertes Polypropylenwachs

**Anwendungen:** Lacke und Farben

- Industrielle Holzlackierung
- Pulverlacke, Industrielacke
- Architektonische Anstriche
- Folienbeschichtungen

#### Druckfarben

**Eigenschaften:**

- Verbesserung Oberflächeneigenschaften von Farben und Lacke
- Erhöhte Schleifbarkeit
- Sehr gute Kratz- und Abriebfestigkeit
- Sehr gute Mattierungseffektivität
- Slip- und Antiblocking-Mittel
- Reduziert Reibungskoeffizienten
- Hervorragendes Entgasungsmittel
- Angenehme weiche Haptik (soft-feel) bei Holzlacken
- Ausgezeichnete Entgasungseigenschaften
- Widerstand gegen Metallmarkierungen
- Minimale Absetzung von Silika-Mattierungsmitteln

**Technische Daten:**

Farbe: Weiß  
Lieferformen: Feinstpulver, 98 % < 150 µm

|                 | Minimum                | Maximum                | Methode     |
|-----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Tropfpunkt*:    | 145 °C                 | 155 °C                 | ASTM D 3954 |
| Säurezahl:      |                        | 5 mgKOH/g              | ASTM D 1386 |
| Penetration:    |                        | 5 mm*10 <sup>-1</sup>  | ASTM D 1321 |
| Dichte (23 °C): | 0,92 g/cm <sup>3</sup> | 0,98 g/cm <sup>3</sup> | ISO 1183    |

\*Bestandteil im Prüfzeugnis

**Zulassungen:** Zulassungen Lebensmittelkontakt

**Alternative Produkte:** Siehe <https://www.deurex.de/produktsuche/DEUREX-P-38-A/>

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unser Produkt und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche oder industrielle Schutzrechte sind vom Empfänger zu berücksichtigen. Diese aktuelle Version des Datenblattes ersetzt alle bisherigen Versionen.